

# Austrotherm XPS<sup>®</sup> TOP 30 SF



Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit **Stufenfalz (SF)**

- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich
- ▶ Beste ökologische Eigenschaften
- ▶ Ausgezeichnete Wärmedämmung
- ▶ Für geförderten Wohnbau geeignet

**Anwendung:** Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau

nach DIN 4108-10 **DAD, DAA, DUK, DI, DEO, WAB, WZ, WI, PW, PB,**  
 Druckbelastbarkeit: **dh**

**Lieferform:** Plattenabmessungen: 1265 x 615 mm  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Lieferdicken: **30 - 200mm**  
 Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
 Oberfläche: Glatt



**Produktart:** Extrudierter Polystyrol Hartschaum  
 nach EN 13164 XPS

**Bezeichnungsschlüssel:** XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7

**Qualität:** Zulassung des DIBt.: Z-23.31-1292  
 Zulassung des DIBt.: Z-23.33-1293  
 Bauartgenehmigung des DIBt.: Z-23.34-1552  
 Fremdüberwacht durch das FIW München, keymark und DIN Certco

**Techn. Daten:**

|                                   |                 |  |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Belastbarkeitsgruppe:             | BG 30           |  |
| <i>Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:</i> | <i>Nennwert</i> | <i>Bemessungswert gem. DIN 4108-10</i> |
| 30-50mm                           | <b>0,032</b>    | <b>0,033</b>                           |
| 60mm                              | <b>0,033</b>    | <b>0,034</b>                           |
| 70-120mm                          | <b>0,035</b>    | <b>0,036</b>                           |
| 140-160mm                         | <b>0,036</b>    | <b>0,037</b>                           |
| 180-200mm                         | <b>0,037</b>    | <b>0,038</b>                           |

|                                    |                        |                       |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Mindestrohdichte:                  | ≥ 30 kg/m <sup>3</sup> |                       |
| Druckspannung bei 10%:             | CS(10/Y) 300 kPa       | = 30 t/m <sup>2</sup> |
| Kriechverhalten:                   |                        |                       |
| (Gem. EN 1606 entspricht zul.      |                        |                       |
| Dauerdruckfestigkeit auf 50 Jahre) | CC(2/1,5/50)130 kPa    | = 13 t/m <sup>2</sup> |
| Geschlossenzelligkeit :            | ≥ 95 %                 |                       |
| Elastizitätsmodul:                 | 12 N/mm <sup>2</sup>   | = 12000 kPa           |
| Wasseraufnahme Kapillar:           | 0                      |                       |
| Wasseraufnahme durch Diffusion:    | WD(V)3 Vol.%           |                       |
| Frost-Tau-Wechselbeständigkeit:    | FTCD 1                 |                       |
| Brandverhalten EN 13501-1:         | E                      |                       |

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C

Austrotherm XPS<sup>®</sup>TOP 30 SF enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
 Bearbeitung : 02/2018 DBA

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.